

FIȘA TEHNICĂ

DX10

FLATTENING ADDITIVE

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



DESCRIERE

DX10 Flattening Additive is part of the Duxone repair system. It is formulated for use in all Duxone 2K Clears and 2K Topcoats. The amount of DX10 Flattening Additive used will determine the gloss level.

CARACTERISTICI

- Allows easy preparation of flat 2K topcoat colours and 2K clearcoats.
- Can be used on semi-flexible plastic parts.

LISTĂ PRODUSE

- DX10 Flattening Additive

FIȘA TEHNICĂ

DX10


FLATTENING ADDITIVE

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Pregătirea produselor - aplicație



Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Suprafața trebuie pregătită conform recomandărilor din TDS pentru sistemul selectat.



2K Topcoat

The mixing ratios of the 2K Topcoats (including DX10 Flattening Additive) with Duxone activators will remain unchanged.

MIXING RULES FOR DUXONE 2K TOPCOAT

Flat colours:

- 100 % (1:1) of DX10 can be added.

Semi-gloss colours:

- 30-50 % of DX10 can be added.

2K Clears

The mixing ratios of the Clears (including DX10 Flattening Additive) with Duxone activators will remain unchanged.

MIXING RULES FOR DUXONE 2K CLEARCOATS

Flat clears:

- Mix clear with DX10 in weight ratio of 30/70 (clear / DX10) and activate afterwards.

Semi-gloss clears:

- Mix clear with DX10 in weight ratio 70/30 (clear / DX10) and activate afterwards.
- All other weight ratios with less than 70 % DX10 are allowed to obtain semi-gloss clears.

2K VOC Clears

The mixing ratios of the VOC Clears (including DX10 Flattening Additive) with Duxone VOC activators will change from 2:1 to 3:1 plus Thinner where required.

MIXING RULES FOR DUXONE 2K VOC CLEARCOATS

Flat clears:

- Mix clear with DX10 in weight ratio of 30/70 (clear / DX10) and activate afterwards.

Semi-gloss clears:

- Mix clear with DX10 in weight ratio 70/30 (clear / DX10) and activate afterwards.
- All other weight ratios with less than 70 % DX10 are allowed to obtain semi-gloss clears.



Nu se aplică.

Conform
directivei COV

Acest amestec de produs nu este conform cu directiva COV

FIȘA TEHNICĂ

DX10


FLATTENING ADDITIVE

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS


Produse

DX10 Flattening Additive

Mix produs



Raporturile de amestec cu agenți speciali sunt disponibile în tabelul de amestec al produselor pe Colour Room și în Fișele Tehnice ale produselor.



DX10 Flattening Additive poate fi acoperit în 24 ore, cu șlefuire



Curățați după utilizare cu un diluant potrivit pentru spălat pistoale.

Indicații

- Materialul trebuie să fie la temperatura camerei (18-25°C) înainte de utilizare.
- Gradul de întindere depinde de modul de aplicare. Un strat umed oferă luciu mai mare decât un strat subțire.

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Duxone. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Duxone, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.