

# FIȘA TEHNICĂ

## DX80

### UNIVERSAL PUTTY

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



## DESCRIERE

DX80 Universal Putty is part of the Duxone repair system. It is a 2K VOC compliant, beige filling putty that adheres very well to bare metal and other common substrates. Designed for use with the universal activator.

## CARACTERISTICI

- Simple to apply
- Easy to sand
- Delivers smooth, uniform surface
- Suitable for IR drying
- VOC compliant

## LISTĂ PRODUSE

- DX80 Universal Putty
- BPO Hardener Paste Red

# FIȘA TEHNICĂ

## DX80

### UNIVERSAL PUTTY

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

## Pregătirea produselor - aplicație STANDARD



Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Oțel gol șlefuit și curățat.

Elemente din oțel galvanizat sau aluminiu, șlefuite și curățate.

Vopsea originală sau veche, șlefuită și curățată

Suprafețe pretratate cu produse poliesterice 2K și apoi șlefuite fin.

Substraturi poliesterice ranforsate cu fibră sticlă, fără agenți de modelare, șlefuite și curățate.

Fully cured 2K Surfacer or 2K Epoxy Primer-Surfacer sanded and cleaned



	Low temp.		Std temp.	
	Volum	Greutate	Volum	Greutate
<b>DX80</b>	100 %	100	100 %	100
<b>BPO RED</b>	1 - 2 %	0.7 - 1	1 %	0.7



Durata de viață la 20°C: 4 min - 5 min



Aplicați o peliculă netedă imediat după amestecare, evitând intrarea aerului.



	<b>BPO RED</b>
<b>20 °C</b>	15 min - 20 min



Ghid pentru echipament IR cu unde scurte/medii

Putere medie: 2 - 3 min



Șlefuire grosieră P80 - P120

Șlefuire finală P180-240



Sprayputty (cu excepția elementelor galvanizate)

Primer

Primer-Surfacer

Surfacer

Dacă este necesar un chit fin, aplicați același produs din nou.

Conform directivei COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB (b)) în formă gata de folosire este maximum 250 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este de maximum 150 g/l.

# FIȘA TEHNICĂ

## DX80

### UNIVERSAL PUTTY

**DUXONE**<sup>®</sup>  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

## Produse

DX80 Universal Putty

BPO Hardener Paste Red



Curățați după utilizare cu un diluant adecvat de curățare, pe bază de solvent.

## Indicații

- Nu adăugați mai mult întăritor decât este recomandat, pentru a evita curgerea sau pătarea.
- Nu aplicați peste primer 1K, primer de decapare sau finisări termoplastice acrilice.
- Nu șlefuiți pe ud.
- Temperatura de reacție ar trebui să fie de cel puțin +5°C.

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Duxone. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Duxone, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.